

試験成績証明書

依頼者名 株式会社 藤井商会 殿
 品 名 XL-526 70mm巾ベルト 1点
 試験項目 引張強さ及び伸び率

平成 23 年 1 月 12 日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

平成 23 年 3 月 8 日

財団法人 日本繊維製品品質技術センター
 西部事業所 担当 北畑



言

○試験結果

		XL-526 70mm巾ベルト
引張強さ [kN/全巾]	初期	19.6
	耐候 200 時間後	12.1
伸び率 [%]	初期	16.0
	耐候 200 時間後	17.0


○試験方法

・引張強さ及び伸び率：JIS Z 1651-2008

耐候処理：サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機使用（JIS B 7753）

照射時間 200 時間（1 サイクル 120 分照射中噴霧時間 18 分）

○提出試料



* この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
 * 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。